

速硬化固定剤

袋に水(1.2ℓ)を入れて振るだけ

アンカーゲル

アンカーゲルは、速硬タイプの特殊セメントで、袋内で水と混合させると分単位の速さで固まるため、作業性が向上します。

| 項目 | 特性 | | | | 試験方法 |
|--------|--|-------|-------|--------|-------------------------------|
| 硬化時間 | 2分以上 13分以内 (水温 5℃～25℃) | | | | |
| 一軸圧縮強度 | 養生時間 | 3時間 | 1日 | 28日 | JIS R 5201 セメントの 物理試験方法 |
| | 一軸圧縮強度 (N/mm ²) | 2.0以上 | 8.0以上 | 19.0以上 | |
| 無害性 | 硬化体の溶出液は、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」を満足します。 | | | | 「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」 |

※本製品は、当社製品カタログの記載以外の方法やご使用はご遠慮下さい。
なお、本製品は表層に露出させないで下さい。表層に露出する場合は、当社製品「アンカーゲル S-I」をご使用下さい。

 日本地工株式会社

本社・工場 〒334-0075 埼玉県川口市江戸袋 2-1-2 TEL.048-283-1111
北海道支社 〒065-0019 札幌市東区北19条東 21-2-21 TEL.011-780-4111
東北支社 〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町7-13 TEL.022-288-5888
関西支社 〒558-0014 大阪市住吉区我孫子 5-12-18 TEL.06-4700-4111
九州支社 〒812-0068 福岡市東区社領 2-23-8 TEL.092-629-6111
営業所 栃木・群馬・茨城・埼玉・千葉・中央・多摩・神奈川・山梨・沼津・八戸・新潟・名古屋・広島

<https://www.chiko.co.jp/>

