

## アンカーゲル S-I

アンカーゲル S-I は、速硬タイプ の特殊セメントで、袋内で水と混合 させると分単位の速さで固まるため、 作業性が向上します。

項目	特性				試験方法
硬化時間	3 分以上 40 分以内(水温 5℃~ 30℃)				
一軸圧縮強度	養生時間	3時間	1日	28 日	
	一軸圧縮 強度 (N/mm²)	13.8 以上	25.5 以上	49.1 以上	JIS R 5201 セメントの 物理試験方法
無害性	硬化体の溶出液は、「金属等を含む産業廃棄物 に係る判定基準を定める省令」を満足します。				「産業廃棄物 に含まれる 金属等の検 定方法」

※本製品は、当社製品カタログの記載以外の方法やご使用はご遠慮下さい。



## 日本地工株式会社

〒334-0075 埼玉県川口市江戸袋 2-1-2 TEL.048-283-1111 〒065-0019 札幌市東区北19条東 21-2-21 TEL.011-780-4111 北海道支社 〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町7-13 TEL.022-288-5888 〒558-0014 大阪市住吉区我孫子5-12-18 TEL.06-4700-4111 〒812-0068 福岡市東区社領 2-23-8 TEL.092-629-6111 栃木・群馬・茨城・埼玉・千葉・中央・多摩・神奈川・山梨・沼津・八戸・新潟・名古屋・広島

https://www.chiko.co.jp/

